



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 针织复合面料
委托单位: 东阳市荣贤服饰有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	东阳市荣贤服饰有限公司		
	委托单位地址	浙江省金华市东阳市江北街道湖纺街19号1栋10楼		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	针织复合面料	商标	帼民暖品 布拉哲
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	2601 2321	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2023年07月17日	样品参数	/	
检测依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类			
检验结论	合格			
样品图片	 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2023年07月24日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 审核人: 报编制人: 

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0724-81

测试结果:

序号	检测项目	单位	技术要求	检测方法	检测结果	结论
1	顶破强力	N	≥ 250	GB/T 19976-2005	376	合格
2	甲醛含量	mg/kg	≤ 75	GB/T 2912.1	未测出	合格
3	pH值	/	4.0-8.5	GB/T 7573-2009	6.9	合格
4	异味	/	无异味	嗅觉法	无异味	合格
5	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用	GB/T 17592-2011	未测出	合格
6	水洗尺寸变化率	%	≤ 5.0	FZ/T 73017 - 2014 第 5.1.2.7	1.8	合格
7	水洗后扭曲率	%	≤ 4.0	FZ/T 73017 - 201第 5.1.2.8.4	1.3	合格
8	拉伸弹性恢复率	%	≥ 85	GB/T 4802.1-2008	91.3	合格
9	染色牢度耐水	级	≥ 4	GB/T 5713-2013	符合	合格
10	染色牢度耐汗渍	级	≥ 4	GB/T 3922-2013	符合	合格
11	染色牢度耐皂	级	≥ 4	GB/T 3921-2008	符合	合格
12	染色牢度耐干摩擦	级	≥ 4	GB/T 3920-2008	符合	合格
13	外观质量检验	/	FZ/T 73017 - 2014 第4.4	FZ/T 73017 - 2014 第 5.2	符合	合格
14	材质	%	/	FZ/T 01053	面料 聚酯纤维 92 氨纶 8	/
					里料 聚酯纤维 94.2 氨纶 5.8 (含蚕蛹蛋白助剂)	

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0724-81

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com