



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: LD-A01

委托单位: 婺源县进旺电子商务有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	婺源县进旺电子商务有限公司		
	委托单位地址	江西省上饶市婺源县清华镇长林村		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	LD-A01	商标	靓典/LIANGDIANG
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年09月04日	样品规格	/
检测依据		QB/T 4556-2013		
检验结论		合格		
样品图片		 (检验专用章) 签发日期: 2023年09月08日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0908-57

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测方法	检测结果	结论
标识	/	QB/T 2673-2013	目检法	符合	合格
感官质量	/	QB/T 1002-2015	GB/T 3903.5-2011	符合	合格
异味	级	≤3	QB/T 1002-2015 第 6.2	符合	合格
帮底剥离强度	N/cm	≥90	GB/T 3903.3-2011	符合	合格
外底与外中底粘合强度	N/cm	≥20	GB/T 21396-2008	符合	合格
鞋帮拉出强度	N/cm	≥100	QB/T 1002-2015 第 6.5	>140	合格
成鞋耐折性能	4万次	QB/T 1002-2015 第 5.5.4.1	GB/T 3903.1-2008	符合	合格
外底耐磨性能	mm ³	≤10	GB/T 3903.2-2008	8	合格
跟面耐磨性能	mm ³	≤200	GB/T 26703-2011	48	合格
衬里和内垫材料摩擦色牢度	级	≥3	GB/T 2882-2007	4	合格
勾心	/	GB/T 28011-2013	GB 28011-2001	符合	合格
内底纤维板屈挠指数	/	≥2.9	QB/T 1472-2013	5	合格
鞋面材料低温屈挠指数	/	QB/T 1002-2015 第 5.5.12	QB/T 2224-2012	符合	合格
可分解有害芳香胺	mg/kg	禁用	GB/T 19942-2005	未检出	合格
游离甲醛	mg/kg	≤75	GB/T 19942-2005	未检出	合格
材质	/	/	QB/T 1002-2015	织物	/

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztstlab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0908-57

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com