



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: FF99

委托单位: 常熟市吉开吉供应链

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	常熟市吉开吉供应链			
	委托单位地址	常熟市新安江路19号			
	生产单位	/			
	生产单位地址	/			
	样品名称	FF99	商标	LEAVO JOHNSON	
	样品数量	1	样品等级	/	
	货号	/	产品等级	/	
检验类别		委托检测		样品状态	/
到样日期		2023年09月18日		样品参数	/
检测依据		GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类			
检验结论		合格			
样品图片		  签发日期: 2023年09月22日			
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 

审核人: 

报编制人: 

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC23X0922-532

检测项目	单位	技术要求	检测方法	检测结果	结论
标识	/	/	GB/T 5296.4	符合	合格
甲醛含量	mg/kg	≤75	GB/T 2912.1	未测出	合格
pH值	/	4.0-8.5	GB/T 7573-2009	6.8	合格
异味	/	无异味	嗅觉法	无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用	GB/T 17592-2011	未测出	合格
水洗尺寸变化率	%	≤5.0	FZ/T 73017 - 2014 第 5.1.2.7	1.8	合格
水洗后扭曲率	%	≤4.0	FZ/T 73017 - 2014 第 5.1.2.8.4	1.3	合格
拉伸弹性恢复率	%	≥85	GB/T 4802.1-2008	93.5	合格
染色牢度耐水	级	≥4	GB/T 5713-2013	符合	合格
染色牢度耐汗渍	级	≥4	GB/T 3922-2013	符合	合格
染色牢度耐皂	级	≥4	GB/T 3921-2008	符合	合格
染色牢度耐干摩擦	级	≥4	GB/T 3920-2008	符合	合格
外观质量检验	/	FZ/T 73017 - 2014 第 4.4	FZ/T 73017 - 2014 第 5.2	符合	合格
防水指数	mmH ₂ O	≥13000	GB/T 4744	18620	合格
材质	%	/	FZ/T 01053	面料 尼龙 95 氨纶5	/
				里料 聚酯纤维 100	
				填充物 PLANTLOFT棉(聚 酯纤维 100)	

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0922-532

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com