



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 瓷砖粘结剂
委托单位: 深圳市德玛卫士建筑材料有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	深圳市德玛卫士建筑材料有限公司		
	委托单位地址	深圳市南山区南山街道前海路诺德国际1栋3306室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	瓷砖粘结剂	商标	砖帮手
	样品数量	1	颜色	/
	规格型号	/	款号/货号	/
检验类别	委托检测		标注等级	/
到样日期	2023年11月08日		样品状态	/
检测依据	JC/T 547-2017《陶瓷砖胶粘剂》			
检验结论	合格			
样品图片	 <div style="text-align: right;">  </div>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
拉伸胶粘原强度	MPa	≥ 0.5	0.8	合格
浸水后的拉伸胶粘强度	MPa	≥ 0.5	0.7	合格
热老化后的拉伸胶粘强度	MPa	≥ 0.5	0.5	合格
冻融循环后的拉伸胶粘强度	MPa	≥ 0.5	0.5	合格
晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度	MPa	≥ 0.5	0.6	合格
总挥发性有机物 (TVOC)	g/L	≤ 650	< 1	合格
游离甲醛	g/kg	≤ 0.50	< 0.01	合格
苯	g/kg	≤ 5.0	< 1	合格
甲苯十二甲苯	g/kg	≤ 150	< 20	合格
二氯甲烷	g/kg	≤ 50	< 10	合格
1,2 二氯乙烷	g/kg	总量 ≤ 5.0	未检出	合格
1,1,2 三氯乙烷	g/kg		未检出	合格
三氯乙烯	g/kg		未检出	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X1114-606

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com