



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: MSK磁性远红外睡眠系统

委托单位: 梦斯康健康用品有限责任公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

检测项目		单位	技术要求	检测结果	结论
铺垫材料物理性能	毡垫	N/cm	化纤(棉)毡强度 ≥ 10	29.6	合格
	软质聚氨酯泡沫塑料	%	慢回弹回弹性 ≤ 12	4.8	合格
		%	其他弹回性 ≥ 35	44.6	合格
		KPa	慢回弹拉伸强度 ≥ 50	67.1	合格
		KPa	其他拉伸强度 ≥ 80	84.4	合格
卫生、安全	/		不应有霉变、虫蛀,肉眼观察不应检出蚤、蟬、臭虫等节肢动物和蟑螂卵夹	符合	合格
			不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似废旧制品	符合	合格
			不应检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌	符合	合格
			纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质应经高温成型(热熔)、消毒等工业处理	符合	合格
			不应夹杂塑料编织材料、植物秸秆或叶、壳、竹丝、刨花、泥砂、石粉、金属丝等杂物	符合	合格
			所有絮用纤维不应漂白	符合	合格
			阻燃性能应通过 GB17927 的相关规定(表面或内部无任何续燃或阴燃现象)	符合	合格
			弹簧钢丝不应刺出垫面	符合	合格
			应无异味	符合	合格
	mg/m ² .h	甲醛释放量 ≤ 0.050	0.01	合格	
弹簧	/		不应有锈迹	符合	合格
			不应有腐蚀	符合	合格
			应无弹簧摩擦声	符合	合格
耐久性	睡眠区域中心	/	试验时和试验结束后,面料应无破损、无断簧、缝边无脱线、铺垫料无破损和移位	符合	合格
	边部		试验时和试验结束后,面料应无破损、无断簧、缝边无脱线、铺垫料无破损和移位	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号：YZJC23X1212-168

注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址：北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com