



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称： 太阳膜  
委托单位： 太原柠檬汽车科技服务有限公司  
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	太原柠檬汽车科技服务有限公司		
	委托单位地址	太原市小店区农科路106号鸿城新能源车城6号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	太阳膜	商标	亦途
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	/		
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2023年12月16日	样品参数	/	
检测依据	GB/T 31849-2015			
检验结论	合格			
样品图片	 <p style="text-align: right;">(检验专用章) 签发日期: 2023年12月22日 检验专用章</p>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人:         

审核人:         

报编制人:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	/	不允许麻点、斑点、斑纹、皱褶、划伤、异物、气泡、水泡、尘粒、线状杂质	符合	合格
可见光透射比	%	$\geq 50$	89	合格
紫外线透射比	%	$\leq 2$	0.1	合格
颜色均匀性	/	色差不应大于2.5	0.4	合格
耐磨性	%	因磨耗引起的雾度应不大于 4	1.0	合格
耐有机溶剂性	/	试验后,膜层应无软化、胶粘、龟裂或明显失透现象	符合	合格
持粘性能	h	应不小于168	符合	合格
耐老化性能	%	试验后,不产生气泡、裂纹、皱褶、发雾或其他显著变化;透射比绝对值不大于 5%;剥离强度减小不大于 20%	0.5	合格

\*\*\*报告结束\*\*\*



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X1222-069

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjzjtst.com](http://www.bjzjtst.com)

邮箱: [bjzjclab@163.com](mailto:bjzjclab@163.com)