



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 橡塑保温棉
委托单位: 郑州乐之曼商贸有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing


如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	郑州乐之曼商贸有限公司		
	委托单位地址	郑州市金水区经三路与农业路交叉口财富广场3号楼605		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	橡塑保温棉	商标	乐之曼
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	AU30	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2023年09月18日	样品规格	30MM	
检测依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》			
检验结论	合格			
样品图片	 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2023年10月24日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 审核人: 报编制人: 

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X1024-565

测试结果:

检测项目		技术要求		检测结果	结论
可燃性	60s内焰尖高度, mm		≤ 150	100	合格
	燃烧滴落物引燃滤纸现象		滤纸未被引燃	符合	
单体燃烧性能	燃烧增长速率指数, W/s	C级	≤ 250	117	合格
	600s总热释放量, MJ		≤ 15	5.9	
	火焰横向蔓延		未到达式样长翼边缘	符合	
	烟气生成速率指数, m^2/s^2	S2级	≤ 180	828	S3级
	600s总烟气生成量, m^2		≤ 200	378	
	燃烧滴落物/微粒	d0级	600s内无燃烧滴落物/微粒	符合	合格
烟气毒性等级		t1级	达到ZA ₃ 级	ZA ₃ 级	合格

备注: 燃烧增长速率指数 $\text{FIGRA}_{0.2\text{MJ}}=210\text{W/s}$

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X1024-565

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com