



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 橡塑板
委托单位: 河北卓能保温材料有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing


如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	河北卓能保温材料有限公司		
	委托单位地址	河北省沧州市河间市经济开发区（东区）		
	生产单位	河北卓能保温材料有限公司		
	生产单位地址	河北省沧州市河间市经济开发区（东区）		
	样品名称	橡塑板	商标	威尔登
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	板状	
到样日期	2023年09月01日	样品规格	10000mm×1200mm×30mm	
检测依据	GB/T 17794-2021《柔性泡沫橡塑绝热制品》			
检验项目	合格			
样品图片	 			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 审核人: 报编制人: 

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0927-264

测试结果:

检验项目		单位	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	表皮	/	除去工厂机械切割出的断面外,表面均应有自然的表皮	除去工厂机械切割出的断面外,表面均应有自然的表皮	合格
	表面		制品表面应平整,允许有细微均匀的褶皱,但不应有明显的起泡、裂口、破损等影响使用的缺陷	制品表面应平整,允许有细微均匀的褶皱,但不应有明显的起泡、裂口、破损等影响使用的缺陷	合格
规格尺寸和允许偏差	长	mm	不允许负偏差	+18	合格
	宽		±10	+7	合格
	厚		±50	+1	合格
表观密度		Kg/m ³	≤95	41	合格
导热系数	平均温度(-20±2)°C	W/(m·k)	≤0.034	0.032	合格
	平均温度(0±2)°C		≤0.036	0.033	合格
	平均温度(25±2)°C		≤0.038	0.034	合格
真空体积吸水率		%	≤0.50	0.18	合格
透湿性能	透湿系数	g/(m·s·Pa)	≤10×10 ⁻¹⁰	2.7×10 ⁻¹¹	合格
	湿阻因子	s/m	≥1500	10000	合格
压缩回弹率		%	≥70	80	合格
尺寸变化率	长	%	≤7.0	-3.5	合格
	宽		≤7.0	-2.6	合格
	厚(壁厚)		≤15.0	-6.0	合格
氧指数		%	≥32	33.2	合格
烟密度等级		mg/L	≤75	29	合格
抗老化性能		/	试验后样品表面应无裂纹、针孔、明显变形,允许轻微起皱	试验后样品表面无裂纹、针孔、明显变形,轻微起皱	合格

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

