190111340938

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检 测 报 告

产 品 名 称： 家居拖鞋

委 托 单 位： 新沂西木源商贸有限公司

检 验 类 别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412　　官网：www.bjyztst.com　　邮箱：bjyzjclab@163.com

报告编号：YZJC24X0423-357

客户及样品信息	委托单位	新沂西木源商贸有限公司		
	委托单位地址	江苏省徐州市新沂市新安街道公园南路5号香格里拉29号楼C-46		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	家居拖鞋	商标	登山羊
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年04月17日	样品参数	/
检测依据		QB/T 4552-2020《拖鞋》		
检验结论		合格		
样品图片				
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

（检验专用章）

签发日期：2024年04月23日

批准人：　　审核人：　　报编制人：

测试结果：

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
标识	/	QB/T 2673-2013	符合	合格
材质	/	/	鞋面：PU 鞋底：橡胶	/
感官质量	/	QB/T 1002-2015	符合	合格
异味	级	≤3	符合	合格
拉伸强度	MP	≥11.0	符合	合格
拉断伸长率	%	≥360	符合	合格
硬度(邵尔A型)	/	45～65	55	合格
成鞋耐折性能	/	QB/T 1002-2015 第 5.5.4.1	符合	合格
磨耗量	mm^3	≤10	8	合格
压缩变形	%	≤28	9.3	合格
粘合强度	N/mm	≥1.6	6	合格
耐变性能	级	≥3-4	4-5	合格
外底防滑性能（静态摩擦系数）	/	≥0.35	0.75	合格
防性能(透气性)(R)	mm/s	≥10	12.1	合格
可分解有害芳香胺	mg/kg	禁用	未检出	合格
游离甲醛	mg/kg	≤75	未检出	合格

*****报告结束*****

注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。