



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 黑胡桃实木大板

委托单位: 深圳我的木头发展有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	深圳我的木头发展有限公司		
	委托单位地址	深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与展艺路交汇处艺展中心二期1029		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	黑胡桃实木大板	商标	WOODWOOD我的木头
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年04月17日	样品参数	/
检测依据		GB/T 3324-2017		
检验结论		合格		
样品图片		<div></div> <div>签发日期: 2024年04月24日</div>		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
材质	/	/	黑胡桃木	/
标志标识	/	GB/T 3324-2017	符合	合格
木 制 件 外 观 质 量	贯通裂缝	应无具有贯通裂缝的木材	符合	合格
	腐朽材	外表应无腐朽材, 内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%	符合	合格
	树脂囊	用材应无树脂·囊	符合	合格
	节子	外表节子宽度不应超过材宽的 1/3	符合	合格
	死节、孔洞、夹皮和树脂道、树脂道	应进行修补加工, 缺陷数外表不超过 4 个, 内表不超过 6 个	符合	合格
	其他轻微材质缺陷	如裂缝、钝棱等, 应进行修补加工	符合	合格
耐液性	级	≥ 3	3	合格
耐湿热	级	≥ 3	3	合格
耐干热	级	≥ 3	4	合格
附着力	级	≥ 3	3	合格
耐冷热温差	/	3 周期, 应无鼓泡、裂缝和明显失光	符合	合格
耐磨性	级	≥ 3	3	合格
抗冲击	级	≥ 3	4	合格
耐香烟灼烧	/	应无脱落性黑斑、裂纹、鼓泡现象	符合	合格
表面胶合强度	MPa	≥ 0.4	3.1	合格
硬度	/	$\geq H$	符合	合格
冲击强度	/	试验后, 应无剥落、裂纹、皱纹	符合	合格
耐腐蚀	/	100h 内, 应无气泡产生	符合	合格
		100h 内, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象	符合	合格
附着力	级	≥ 2	3	合格

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
光泽度	/	50~85	56.1	合格
粗糙度 (R^a)	μm	≤ 1.25	0.32	合格
抗盐雾	/	试验后, 锈点不超过 5 点	0	合格
强度和耐久性	/	零部件应无断裂或豁裂	符合	合格
		无严重影响使用功能的磨损或变形	符合	合格
		用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动	符合	合格
		连接部位应无松动	符合	合格
		活动部件开关应灵活	符合	合格
		家具五金件应无明显变形损坏	符合	合格
	%	搁板挠度与长度比值 ≤ 0.5	0.1	合格
	mm	主体结构和底架位移值 < 15	2.3	合格
稳定性	/	试验后应无倾翻现象	符合	合格
可溶性铅	mg/kg	≤ 90	< 1	合格
可溶性铬		≤ 75	< 1	合格
可溶性镉		≤ 60	< 1	合格
可溶性汞		≤ 60	< 1	合格
钡		≤ 1000	< 50	合格
硒		≤ 500	< 10	合格
砷		≤ 25	< 1	合格
锑		≤ 60	< 1	合格
甲醛释放量	mg/L	≤ 1.5	< 1	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC24X0424-165

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com