



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 鞋

委托单位: 郑州联群商贸有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	郑州联群商贸有限公司		
	委托单位地址	郑州市二七区嵩山南路鑫苑名城六号楼802		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	鞋	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年05月22日	样品规格	/
检测依据		GB/T 22756-2017		
检验项目		合格		
样品图片		 检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期: 2024年05月27日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
感官质量	/	QB/T 2673-2013	符合	合格
异味	级	≤ 3	0	合格
帮底剥离强度	N/cm	≥ 50	符合	合格
外底与外中底粘合强度	N/cm	≥ 15	符合	合格
纤维板屈挠指数	/	≥ 1.9	2.8	合格
耐折性能	/	帮面不应出现破损, 帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶, 复合底无脱层, 鞋底、底墙涂饰层无脱落	符合	合格
	mm	割口裂口长度: ≤ 20.0	4.6	合格
	处	折后鞋底出现裂纹: ≤ 3	0	合格
	mm	裂纹长度: ≤ 5.0	0	合格
外底耐磨性能	mm ³	≤ 10	8	合格
跟面耐磨性能	mm ³	≤ 200	55	合格
衬里和内垫材料摩擦色牢度	级	≥ 3	3	合格
可分解有害芳香胺	mg/kg	禁用	未检出	合格
游离甲醛	mg/kg	≤ 75	未检出	合格
邻苯二甲酸酯 (DEHP, DBP, BBP)	mg/kg	≤ 0.1	未检出	合格
材质	/	/	PU	/
可溶性铅	mg/kg	≤ 90	< 1	合格
可溶性铬		≤ 75	< 1	合格
可溶性镉		≤ 60	< 1	合格
可溶性汞		≤ 60	< 1	合格



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 4 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0527-240

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
可溶性钡		≤ 1000	< 10	合格
可溶性硒		≤ 500	< 5	合格
可溶性砷		≤ 25	< 1	合格
可溶性锑		≤ 60	< 1	合格

报告结束



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

