



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 窗帘/窗纱

委托单位: 炯易(天津)科技有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	炯易（天津）科技有限公司		
	委托单位地址	天津市武清区河北屯镇崔霍路11号A座472室		
	生产单位	南通绫帛薇布家纺有限公司		
	生产单位地址	南通市海门市三星镇纺都大道8号		
	样品名称	窗帘/窗纱	商标	瑞域兴
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年05月28日	样品参数	/
检测依据		GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》C类		
检验结论		合格		
样品图片		 英准检测技术服务有限公司 (检验专用章) 签发日期: 2024年06月04日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博审核人: 王博报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0604-213

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
标识	/	/	符合	合格
甲醛含量	mg/kg	≤ 75	未测出	合格
pH值	/	4.0-8.5	6.9	合格
异味	/	无异味	无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用	未测出	合格
水洗尺寸变化率	%	≤ 5.0	1.7	合格
水洗后扭曲率	%	≤ 4.0	1.5	合格
拉伸弹性恢复率	%	≥ 85	91.3	合格
染色牢度耐水	级	≥ 4	符合	合格
染色牢度耐汗渍	级	≥ 4	符合	合格
染色牢度耐皂	级	≥ 4	符合	合格
染色牢度耐干摩擦	级	≥ 4	符合	合格
外观质量检验	/	FZ/T 73017 - 2014 第4.4	符合	合格
材质	/	/	聚酯纤维	/

报告结束

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

