



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 骑行眼镜

委托单位: 台州凯弗瑞贸易有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	台州凯弗瑞贸易有限公司		
	委托单位地址	浙江省台州市仙居县泰和中路1号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	骑行眼镜	商标	Cavalry
	样品数量	1	样品颜色	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年06月03日	样品规格	/
检测依据		GB /T 39552-2020		
检验结论		合格		
样品图片		 检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期: 2024年06月11日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
镜面缺陷	/	直视不应有气泡、波纹、砂粒、麻点、划伤、线道、污迹、磨痕、白角、彩底、变质、蚀边、疙瘩。加工过程中不应有崩边	符合	合格
镜片材料和表面质量	/	镜片的表面或内部不应出现可能有害视觉的各类疵病	符合	合格
镜架使用材料	/	不应选用由于镜架与皮肤的接触而对大多数正常使用者产生不良刺激反应的材料制作镜架	符合	合格
镜架外观质量	/	其表面应光滑、色泽均匀、没有麻点、颗粒和明显擦伤	符合	合格
镜架高温尺寸稳定性	mm	试验后, 其尺寸变化不应超出+6或-12	0.4	合格
镜架抗拉性能	/	承受 98.0N, 各部位应不断裂、不脱落	符合	合格
鼻梁变形	/	装上试片镜架, 试验后, 应无裂缝, 镜架几何中心距与其原始的变形百分数应不大于2%	符合	合格
镜片夹持力	/	试验后, 两镜片应不从圈丝中全部或部分脱出	符合	合格
耐疲劳	/	试验500次后, 应无裂缝、无断痕;永久变形最不大于5mm;能轻松用手指开闭镜腿;镜腿不因其自重而在开闭过程中的任一点上向下关闭	符合	合格
镀层结合力	/	试验后, 试样表面应无皱褶、毛疵和剥落	符合	合格
抗汗腐蚀	/	试验后, 无腐蚀点或变色;镀层不锈蚀、剥蚀或脱落	符合	合格
阻燃性	/	在撤下阻燃试棒后, 应不继续燃烧	符合	合格
遮光率	%	≥90	99.3	合格
两镜片中心水平距离偏差	mm	±4	1.4	合格
中心垂直互差	mm	≤3.0	0.5	合格
漆膜附着力	级	≤1	1	合格
漆膜厚度	μm	≥30	35.1	合格

测试结果:

检验项目		单位	技术要求	检测结果	单项判定
抗剪切强度		N/cm ²	≥16	19.2	合格
反射率		%	≥75	87.5	合格
透孔		/	不应有透孔	符合	合格
耐温变性		/	试验后, 反射率应符合要求, 涂层不起泡、不脱落、不开裂	符合	合格
耐湿热性		/	试验后, 反射率应符合要求, 涂层表面允许变色, 但不应有气泡	符合	合格
耐中性盐雾性能		/	试验后, 反射率应符合要求, 涂层表面允许变色, 但不应有气泡	符合	合格
光透射比		%	>40	42.0	合格
平均透射比(紫外光谱区)		/	≤0.5r _v	符合	合格
装配质量	两镜片材料色泽	/	应基本一致	符合	合格
	锁紧管的间隙	mm	≤0.5	符合	合格
	镜片与镜圈几何形状	/	应基本相似且左右对齐, 装配后无明显隙缝	符合	合格
	整形要求	/	应保持相对平整、托叶应对称	符合	合格
标识标志		/	每副均应标明: 执行的标准号、类别、颜色镜架尺寸、质量等级、生产厂名和商标; 根据不同颜色可以以不同副数装一小盒, 盒上还应标明盒内数量、出厂日期及检验标志	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC24X0611-276

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com