



190111340938

检测报告



产品名称: 家居拖鞋

委托单位: 新沂西木源商贸有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com



190111340938

第 1 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0614-305

客户及样品信息	委托单位	新沂西木源商贸有限公司				
	委托单位地址	江苏省徐州市新沂市新安街道公园南路5号香格里拉29号楼C-46				
	生产单位	/				
	生产单位地址	/				
	样品名称	家居拖鞋	商标	登山羊		
	样品数量	1	样品等级	/		
	货号	/	产品等级	/		
检验类别	委托检测	样品状态	/			
到样日期	2024年06月07日	样品参数	/			
检测依据	QB/T 4552-2020 《拖鞋》					
检验结论	合格					
样品图片						
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任					

批准人: 王博审核人: 王博报编制人: 李雪晴

签发日期: 2024年06月14日

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com邮箱: bjyzjclab@163.com



190111340938

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0614-305

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
标识	/	QB/T 2673-2013	符合	合格
材质	/	/	EVA	/
感官质量	/	QB/T 1002-2015	符合	合格
异味	级	≤3	符合	合格
拉伸强度	MP	≥11.0	符合	合格
拉断伸长率	%	≥360	符合	合格
硬度(邵尔A型)	/	45~65	55	合格
成鞋耐折性能	/	QB/T 1002-2015 第 5.5.4.1	符合	合格
磨耗量	mm ³	≤10	7	合格
压缩变形	%	≤28	6.3	合格
粘合强度	N/mm	≥1.6	5	合格
耐变性能	级	≥3-4	4-5	合格
外底防滑性能(静态摩擦系数)	/	≥0.35	0.43	合格
防性能(透气性)(R)	mm/s	≥10	11.7	合格
可分解有害芳香胺	mg/kg	禁用	未检出	合格
游离甲醛	mg/kg	≤75	未检出	合格

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com邮箱: bjyzjclab@163.com



190111340938

第3页共3页

报告编号：YZJC24X0614-305

注意事项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com