



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 更衣柜
委托单位: 天津市博新创优科技发展有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 1 页 共 4 页

报告编号: YZJC24X0624-127

客户及样品信息	委托单位	天津市博新创优科技发展有限公司		
	委托单位地址	天津自贸试验区（空港经济区）环河南路169号3门办公楼435-13号厂房		
	生产单位	天津市博新创优科技发展有限公司		
	生产单位地址	天津自贸试验区（空港经济区）环河南路169号3门办公楼435-13号厂房		
	样品名称	更衣柜	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	900*450*1800	附加型号	ST-GYG0450-1800LB
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年06月14日	样品参数	/
检测依据		GB/T 3325-2017		
检验结论		合格		
备注		<div>英准检测技术服务（检验专用章）</div> <div>签发日期：2024年06月24日</div> <div>检验专用章</div>		
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观质量	管材	/	应无裂缝、叠缝，外漏管口端面应封闭	符合	合格
	焊接件		应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合	合格
	冲压件		应无脱层、裂缝	符合	合格
	铆接件		应牢固，无脱铆、漏铆，铆钉应端正圆滑无明显锤印	符合	合格
	喷涂层		应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，应无漏喷、锈蚀	符合	合格
	电镀层		应无剥落、返锈、毛刺，应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕	符合	合格
外形尺寸偏差	宽	mm	-5~5	+1	合格
	深	mm	-5~5	+1	合格
	高	mm	-5~5	-1	合格
形状和位置公差	翘曲度	mm	（面板：对角线长度≥1400）≤3.0	0.01	合格
	平整度	mm	面板：≤0.20	0.01	合格
	邻边垂直度	mm	面板对角长度差（对边长度≥1000）≤3	1	合格
		mm	面板对边长度差（对边长度≥1000）≤3	0	合格
	底脚平稳性	mm	≤2.0	0	合格
硬度		/	≥H	符合	合格
冲击强度		/	试验后，应无剥落、裂纹、皱纹	符合	合格
耐腐蚀	/		100h 内，应无气泡产生	符合	合格
			100h 内，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象	符合	合格
附着力		级	≥3	3	合格

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
光泽度	/	50~85	66	合格
粗糙度 (R ^a)	μm	≤1.25	0.35	合格
强度和耐久性	/	零部件应无断裂或豁裂	符合	合格
		无严重影响使用功能的磨损或变形	符合	合格
		用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动	符合	合格
		连接部位应无松动	符合	合格
		活动部件开关应灵活	符合	合格
		家具五金件应无明显变形损坏	符合	合格
	%	搁板挠度与长度比值≤0.5	0.1	合格
	mm	主体结构和底架位移值<15	1.2	合格
稳定性	/	试验后, 应无倾翻	符合	合格
可溶性铅	mg/kg	≤90	<1	合格
可溶性铬		≤75	<1	合格
可溶性镉		≤60	<1	合格
可溶性汞		≤60	<1	合格
钡		≤1000	<50	合格
硒		≤500	<10	合格
砷		≤25	<1	合格
锑		≤60	<1	合格
甲醛释放量	mg/L	≤1.5	0	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC24X0624-127

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com