



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 亿惠棉布牌亲肤棉柔巾
委托单位: 成都市亿惠品创纸业发展有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	成都市亿惠品创纸业发展有限公司		
	委托单位地址	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道北泉路859号		
	生产单位	成都市亿惠品创纸业发展有限公司		
	生产单位地址	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道北泉路859号		
	样品名称	亿惠棉布牌亲肤棉柔巾	商标	亿惠棉布
	样品数量	1	样品规格	200mmx200mm/片 600克/提
	货号	YHMB-056	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年08月19日	样品颜色	/	
检测依据	GB/T 40276-2021			
检验结论	合格			
样品图片	(检验专用章) 签发日期: 2024年09月02日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人:

审核人:

报编制人:

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
纤维组成		%	/	植物纤维 100	/
定量		g/m²	GB/T 20810-2018	符合	合格
亮度(白度)		%	≤55.0	41.0	合格
可迁移性荧光物质		/	不得检出	未测出	合格
横向吸液高度		mm/100s	≥15	18	合格
横向抗张指数		N•m/g	≥1.5	2.9	合格
纵向湿抗张强度		N/m	≥10.0	14	合格
柔软度		mN	≤220	170	合格
灰分		%	≤6.0	1.0	合格
水分含量		%	≤9.0	1.5	合格
尘埃度	总数	个/m²	≤50	1	合格
	0.2mm²-1.0mm²	个/m²	≤50	1	合格
	1.0mm²-2.0mm²	个/m²	≤4	0	合格
	>2.0mm²	个/m²	不得检出	符合	合格
洞眼	总数	个/m²	≤20	2	合格
	2mm-5mm	个/m²	≤20	3	合格
	5mm-8mm	个/m²	≤2	0	合格
	>8mm	个/m²	不得检出	符合	合格
真菌菌落总数		CFU/g	≤100	未测出	合格
绿脓杆菌		CFU/g	不得检出	未测出	合格
金黄色葡萄球菌		CFU/g	不得检出	未测出	合格
溶血性链球菌		CFU/g	不得检出	未测出	合格
细菌菌落总数		CFU/g	≤200	未测出	合格
大肠菌群		CFU/g	不得检出	未测出	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0902-278

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com