



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：白色运动袜子
委托单位：海口龙华区卡精精优选百货商行
检验类别：委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	海口龙华区卡精精优选百货商行		
	委托单位地址	海南省海口市龙华区文华路23号		
	生产单位	海口龙华区卡精精优选百货商行		
	生产单位地址	海南省海口市龙华区文华路23号		
	样品名称	白色运动袜子	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	/		
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年09月11日	样品参数	/
检测依据		GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类, FZ/T 73001-2016, FZ/T 73044-2012, FZ/T 01057-2007, GB/T 5296.4-2012		
检验结论		合格		
样品图片		 检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期: 2024年09月15日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
标识	/	应符合GB/T 5296.4 要求	符合	合格
外观质量检验	/	FZ/T 73017 - 2014 第4.4	符合	合格
甲醛含量	mg/kg	≤ 75	未测出	合格
pH值	/	4.0-8.5	6.9	合格
异味	/	无异味	无异味	合格
水洗尺寸变化率	%	≤ 5.0	1.9	合格
水洗后扭曲率	%	≤ 4.0	1.2	合格
耐水色牢度	级	变色 ≥ 3	4-5	合格
		沾色 ≥ 3	4-5	合格
耐汗渍色牢度	级	变色 ≥ 3	4-5	合格
		沾色 ≥ 3	4-5	合格
耐摩擦色牢度	级	干摩 ≥ 3	4	合格
		湿摩 ≥ 3	3	合格
材质	%	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009 GB/T 38015-2019 (结合公定回潮率)	棉 96 氨纶 4	/

第 3 页 共 4 页

报告编号: YZJC24X0915-102

测试结果:

检测项目	CAS No.	MDL	限量	01-1
4-氨基联苯	92-67-1	5	20	ND
联苯胺	92-87-5	5	20	ND
4-氯邻甲苯胺	95-69-2	5	20	ND
2-萘胺	91-59-8	5	20	ND
邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	5	20	ND
对氯苯胺	106-47-8	5	20	ND
2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	5	20	ND
4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	5	20	ND
3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	5	20	ND
3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	5	20	ND
3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	5	20	ND
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基联苯基甲烷	838-88-0	5	20	ND
2-甲氧基-5-甲基苯胺(p-克利酐)	120-71-8	5	20	ND
4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	5	20	ND
4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	5	20	ND
4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	5	20	ND
邻甲苯胺	95-53-4	5	20	ND
2,4-二氨基甲苯	95-80-7	5	20	ND
2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	5	20	ND
邻氨基苯甲醚	90-04-0	5	20	ND
5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	5	20	ND
4-氨基偶氮苯	60-09-3	5	20	ND
2,4-二甲基苯胺	95-68-1	5	20	ND
2,6-二甲基苯胺	87-62-7	5	20	ND

备注: (1) MDL=方法检出限。(2) ND=未检出 (<MDL)

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

