



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 物语本色系列抽纸
委托单位: 成都市通达利众纸业有限责任公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 1 页 共 3 页

报告编号：YZJC25X0428-279

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	成都市通达利众纸业有限责任公司		
	委托单位地址	四川省成都市彭州市敖平镇红岩子社区会元街187号		
	生产单位	成都市通达利众纸业有限责任公司		
	生产单位地址	四川省成都市彭州市敖平镇红岩子社区会元街187号		
	样品名称	物语本色系列抽纸	商标	物语本色
	样品数量	1	样品规格	175mm x 175mm/张 600张（5层/抽）
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2025年04月15日	样品颜色	/
检测依据		GB/T 20808		
检验结论		合格		
备注		英准检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期：2025年04月28日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

批准人：_____

审核人：_____

报编制人：_____

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
纤维组成	/	/	竹浆	/
定量	g/m ²	GB/T 20810-2022	符合	合格
亮度(白度)	%	≤90.0	42.0	合格
可迁移性荧光物质	/	不得检出	未测出	合格
横向吸液高度	mm/100s	≥40	50	合格
横向抗张强度	N·m/g	≥90.0	100	合格
纵向湿抗张强度	N/m	≥30.0	50	合格
柔软度	mN	≤160	150	合格
灰分	%	≤6.0	0.4	合格
水分含量	%	≤9.0	2.3	合格
尘埃度	总数	个/m ²	≤50	合格
	0.2mm ² -1.0mm ²	个/m ²	≤50	合格
	1.0mm ² -2.0mm ²	个/m ²	≤4	合格
	>2.0mm ²	个/m ²	不得检出	符合
洞眼	总数	个/m ²	≤20	合格
	2mm-5mm	个/m ²	≤20	合格
	5mm-8mm	个/m ²	≤2	合格
	>8mm	个/m ²	不得检出	符合
真菌菌落总数	CFU/g	≤100	未测出	合格
绿脓杆菌	CFU/g	不得检出	未测出	合格
金黄色葡萄球菌	CFU/g	不得检出	未测出	合格
溶血性链球菌	CFU/g	不得检出	未测出	合格
细菌菌落总数	CFU/g	≤200	未测出	合格
大肠菌群	CFU/g	不得检出	未测出	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X0428-279

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com