



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称: 碳纤维箱体

委托单位: 苏州挪恩复合材料有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyztst@163.com](mailto:bjyztst@163.com)

客户及样品信息	委托单位	苏州挪恩复合材料有限公司		
	委托单位地址	苏州工业园区同胜路22号B栋		
	生产单位	苏州挪恩复合材料有限公司		
	生产单位地址	/		
	样品名称	碳纤维箱体	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	TBXX6减震机箱、TBXX-TX通信传输箱、TBXX-FJ减震储物箱、TBXX-ZHP智慧屏保护箱箱体原材料		
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2023年02月15日	样品参数	/	
检测依据	GB/T 3362-2017、GB/T 30019-2013、GB/T 1446-2005、GB/T 29761-2022			
检验结论	合格			
样品图片	 <p style="text-align: right;">(检验专用章) 签发日期: 2023年02月20日 检验专用章</p>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 2 页 共 3 页  
测试结果:

报告编号: YZJC23X0220-542

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
线密度	mg/m	800±20	803	合格
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.80±0.02	1.78	合格
拉伸强度	Mpa	≥4900	5302	合格
拉伸强度	CV/%	≤6	3	合格
拉伸弹性模量	Gpa	220-260	234	合格
断裂伸长率	%	≥1.8	2.3	合格
上浆剂含量	%	0.8-1.19	1.1	合格

\*\*\*报告结束\*\*\*

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjzjtst.com](http://www.bjzjtst.com)

邮箱: [bjzjclab@163.com](mailto:bjzjclab@163.com)



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号：YZJC23X0220-542

## 注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址：北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：[www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱：[bjyztstlab@163.com](mailto:bjyztstlab@163.com)