190111340938

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检 测 报 告

产 品 名 称： 650D高强度锦纶长丝涂层帆布

委 托 单 位： 泉州市武荣体育器材有限公司

检 验 类 别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412　　官网：www.bjyztst.com　　邮箱：bjyzjclab@163.com

报告编号：YZJC23X0731-309

客户及样品信息	委托单位	泉州市武荣体育器材有限公司		
	委托单位地址	福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路926号3幢		
	生产单位	泉州市武荣体育器材有限公司		
	生产单位地址	福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路926号3幢		
	样品名称	650D高强度锦纶长丝涂层帆布	商标	/
	样品数量	3m*整门幅、1m*整门幅	样品等级	/
	产品型号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年06月05日	样品参数	/
检测依据		见下页		
检验结论		合格		
备注		（检验专用章） 签发日期：2023年07月31日		
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

批准人：　　审核人：　　报编制人：

综合检验结论

项目	判定依据	判定结果
耐光色牢度	委托方要求	合格
耐海水浸泡性能	委托方要求	合格
耐洗性能	委托方要求	合格
拉伸性能	委托方要求	合格
撕破强力	委托方要求	合格
抗粘连性	委托方要求	合格
耐磨性测试	委托方要求	合格
织物重量	委托方要求	合格
缝纫损伤率	委托方要求	合格
静水压	委托方要求	合格
防水性能	委托方要求	合格
低温冲击试验	委托方要求	合格
耐摩擦色牢度	委托方要求	合格
耐刷洗色牢度	委托方要求	合格

测试结果：

检验项目	测试方法	技术要求	检测结果	单项判定
耐光色牢度（级）	GB/T 8427-2008	≥ 5-6	5-6	合格
耐海水浸泡性能	客户提供	胶面无损伤	胶面无损伤	合格
耐洗性能	客户提供	胶面无损伤	胶面无损伤	合格
拉伸性能（N）	GB/T 3923.1-2013 条样法（5厘米条样法，CRE 拉伸测试仪，测试速度 100mm/min，初始隔距 200mm）	经向 ≥ 3000 纬向 ≥ 2600	断裂强力 (经向) >3000 (纬向) >2600	合格
撕破强力（N）	GB/T 3917.3-2009 梯形撕裂法（CRE 拉伸测试仪，测试速度 100mm/min，初始隔距 25mm）	经向 ≥ 390 纬向 ≥ 300	经向 >390 纬向 >300	合格
抗粘连性	FZ/T 01063-2008	无粘连性	无粘连性	合格
#耐磨性测试（转）	ASTMD 3884-2009 测试负荷 500g，磨轮型号：cs-10	≥ 10000	>10000	合格
织物重量（g/m²）	GB/T 4669-2008 方法 5（单位面积质量）	≤ 360	<360	合格
缝纫损伤率（%）	FZ/T 01032-2012	径向≤5 纬向≤5	径向 <5 纬向 <5	合格
静水压（kPa）	FZ/T 01004-2008 连续增压法（测试水温：20℃，水压上升速率：60cmH20/min）	≥ 20	样品 1# >20 样品 2# >20 样品 3# >20 样品 4# >20 样品 5# >20	合格
防水性能（级）	FZ/T 01004-2008 连续增压法（测试水温：20℃，水压上升速率：60cmH20/min） 洗涤次数：5 次，连续洗涤后干燥 GB/T 8629-2017，洗涤程序 5M，洗涤温度50℃，加“ECE”合成洗涤剂，转筒烘干。	≥ 3	样品 1# >3 样品 2# >3 样品 3# >3 样品 4# >3 样品 5# >3	合格

测试结果：

检验项目	测试方法		技术要求	检测结果	单项判定
防水性能（级）	GB/T 4745-2012 喷淋法，测试用水温度为 20℃		≥ 4	样品 1# 4-5 样品 2# 4-5 样品 3# 4-5	合格
	备注：0 级：不具备抗沾湿性能； 1 级：不具备抗沾湿性能； 1-2 级：抗沾湿性能差； 2 级：抗沾湿性能差； 2-3 级：抗沾湿性能较差； 3 级：具有抗沾湿性能； 3-4 级：具有较好的抗沾湿性能； 4 级：具有很好的抗沾湿性能； 4-5 级：具有优异的抗沾湿性能； 5 级：具有优异的抗沾湿性能。				
低温冲击试验	GB/T 12584-2008 （-40℃）		涂层无裂纹或龟裂	经向 无裂纹 纬向 无裂纹	合格
耐摩擦色牢度（级）	褐土	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 4 湿摩擦 ≥ 4	干摩擦 4 湿摩擦 4	合格
	黑	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 4 湿摩擦 ≥ 4	干摩擦 4 湿摩擦 4	合格
	红土	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 4 湿摩擦 ≥ 4	干摩擦 4 湿摩擦 4	合格
	沙土	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 4 湿摩擦 ≥ 4	干摩擦 4 湿摩擦 4	合格
	棕	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 4 湿摩擦 ≥ 4	干摩擦 4-5 湿摩擦 4	合格
耐刷洗色牢度（级）	褐土	GB/T 420-2009（测试溶液：5g/L 皂 片+2g/L 过硼酸钠，加 热温度：41℃，摩擦次 数：25）	变色 ≥ 4	变色 4-5	合格

*****报告结束*****

注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。