



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：操作台

委托单位：北京华盛安邦电子科技有限公司

检验类别：委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 1 页 共 5 页

报告编号: YZJC25X0623-156

客户及样品信息	委托单位	北京华盛安邦电子科技有限公司		
	委托单位地址	北京市房山区琉璃河镇南洛村东东街路北30米		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	操作台	商标	华盛安邦
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2025年06月17日	样品参数	/
检测依据		GB/T 3324-2017, GB/T 3325-2017		
检验结论		合格		
备注		检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期: 2025年06月23日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
金属件外观质量	管材	/	应无裂缝、叠缝, 外漏管口端面应封闭	符合	合格
	焊接件		应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合	合格
	冲压件		应无脱层、裂缝	符合	合格
	铆接件		应牢固, 无脱铆、漏铆, 铆钉应端正圆滑无明显锤印	符合	合格
	喷涂层		应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 应无漏喷、锈蚀	符合	合格
	电镀层		应无剥落、返锈、毛刺, 应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕	符合	合格
木制件外观质量	贯通裂缝	/	应无具有贯通裂缝的木材	符合	合格
	腐朽材	/	外表应无腐朽材, 内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%	符合	合格
	树脂囊	/	用材应无树脂·囊	符合	合格
	节子	/	外表节子宽度不应超过材宽的 1/3	符合	合格
	死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道	mg/L	应进行修补加工, 缺陷数外表不超过 4 个, 内表不超过 6 个	符合	合格
	其他轻微材质缺陷	/	如裂缝、钝棱等, 应进行修补加工	符合	合格
形状和位置公差	翘曲度	mm	(面板: 对角线长度 ≥ 1400) ≤ 3.0	0.02	合格
	平整度	mm	面板: ≤ 0.20	0.01	合格
	邻边垂直度	mm	面板对角长度差 (对边长度 ≥ 1000) ≤ 3	1	合格
		mm	面板对边长度差 (对边长度 ≥ 1000) ≤ 3	0	合格
	分缝	mm	≤ 2.0	0.3	合格
	底脚平稳性	mm	≤ 2.0	0	合格
结构安全		/	活动部件间距离 $\leq 5\text{mm}$ 或 $\geq 25\text{mm}$	符合	合格
			人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角	符合	合格
			固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)	符合	合格

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
耐湿热	级	≥ 3	3	合格
耐干热	级	≥ 3	4	合格
耐冷热温差	/	3 周期, 应无鼓泡、裂缝和明显失光	符合	合格
耐磨性	级	≥ 3	3	合格
抗冲击	级	≥ 3	3	合格
表面胶合强度	MPa	≥ 0.4	1.2	合格
抗盐雾	/	试验后, 锈点不超过 5 点	0	合格
硬度	/	$\geq H$	符合	合格
冲击强度	/	试验后, 应无剥落、裂纹、皱纹	符合	合格
耐腐蚀	/	100h 内, 应无气泡产生	符合	合格
		100h 内, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象	符合	合格
附着力	级	≥ 3	3	合格
强度和耐久性	/	零部件应无断裂或豁裂	符合	合格
		无严重影响使用功能的磨损或变形	符合	合格
		用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动	符合	合格
		连接部位应无松动	符合	合格
		活动部件 (门、抽屉等) 开关应灵活	符合	合格
		家具五金件应无明显变形损坏	符合	合格
	%	搁板挠度与长度比值 ≤ 0.5	0.1	合格
	mm	主体结构和底架位移值 < 15	1.8	合格
光泽度	/	50~85	62	合格
粗糙度 (R^a)	μm	≤ 1.25	0.32	合格

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
稳定性	/	试验后, 应无倾翻	符合	合格
可溶性铅	mg/k g	≤ 90	< 1	合格
可溶性铬		≤ 75	< 1	合格
可溶性镉		≤ 60	< 1	合格
可溶性汞		≤ 60	< 1	合格
钡		≤ 1000	< 50	合格
硒		≤ 500	< 10	合格
砷		≤ 25	< 1	合格
锑		≤ 60	< 1	合格
甲醛释放量	mg/L	≤ 1.5	0.1	合格
苯含量	%	≤ 0.3	< 0.01	合格
挥发性有机化合物 (TVOC)	g/L	≤ 720	< 0.01	合格
甲苯、乙苯和二甲基 苯含量总和	%	≤ 30	< 0.01	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 5 页 共 5 页

报告编号: YZJC25X0623-156

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com