



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告

产品名称: 650D防水牛津布+尼龙
委托单位: 泉州市武荣体育器材有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 2 页 共 4 页
综合检验结论

报告编号: YZJC23X0731-308

项目	判定依据	判定结果
耐光色牢度	委托方要求	合格
耐海水浸泡性能	委托方要求	合格
耐洗性能	委托方要求	合格
抗粘连性	委托方要求	合格
防水性能	委托方要求	合格
耐摩擦色牢度	委托方要求	合格
耐刷洗色牢度	委托方要求	合格

技术
★
专用

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

第 3 页 共 4 页
测试结果:

报告编号: YZJC23X0731-308

检验项目	测试方法	技术要求	检测结果	单项判定	
耐光色牢度 (级)	GB/T 8427-2008	≥ 5-6	5-6	合格	
耐海水浸泡性能	客户提供	胶面无损伤	胶面无损伤	合格	
耐洗性能	客户提供	胶面无损伤	胶面无损伤	合格	
抗粘连性	FZ/T 01063-2008	无粘连性	无粘连性	合格	
防水性能 (级)	GB/T 4745-2012 喷淋法, 测试用水温度为 20°C	≥ 4	样品 1# 4-5 样品 2# 4-5 样品 3# 4-5	合格	
	备注: 0 级: 不具备抗沾湿性能; 1 级: 不具备抗沾湿性能; 1-2 级: 抗沾湿性能差; 2 级: 抗沾湿性能差; 2-3 级: 抗沾湿性能较差; 3 级: 具有抗沾湿性能; 3-4 级: 具有较好的抗沾湿性能; 4 级: 具有很好的抗沾湿性能; 4-5 级: 具有优异的抗沾湿性能; 5 级: 具有优异的抗沾湿性能。				
耐摩擦色牢度 (级)	褐土	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 4 湿摩擦 ≥ 4	干摩擦 4 湿摩擦 4	合格
	黑	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 4 湿摩擦 ≥ 4	干摩擦 4 湿摩擦 4	合格
	红土	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 4 湿摩擦 ≥ 4	干摩擦 4 湿摩擦 4	合格
	沙土	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 4 湿摩擦 ≥ 4	干摩擦 4 湿摩擦 4	合格
	棕	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 4 湿摩擦 ≥ 4	干摩擦 4-5 湿摩擦 4	合格
耐刷洗色牢度 (级)	褐土	GB/T 420-2009 (测试溶液: 5g/L 皂片+2g/L 过硼酸钠, 加热温度: 41°C, 摩擦次数: 25)	变色 ≥ 4	变色 4-5	合格

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC23X0731-308

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com