



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 丁基双面胶带

委托单位: 郑州怀谦网络科技有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC25X0714-135

检验项目		单位	技术要求	检测结果	单项判定	
外观		/	胶带应均匀卷取, 不得损伤端面, 不得有明显的折皱、变形、色差、溢胶和端面不平整现象。解卷后胶带表面应无杂质、色斑, 胶层厚薄均匀, 连续分布, 不得出现缺胶和胶层与基材分离现象	符合	合格	
持粘性		min	≥20	23	合格	
耐热性 (80°C, 2h)		/	无流淌、龟裂、变形	符合	合格	
低温柔性 (-40°C)		/	无裂纹	符合	合格	
剥离强度保持率	热处理 80°C 168h	防水卷材	%	≥80	101	合格
		水泥砂浆板			120	合格
		彩钢板			111	合格
	碱处理饱和氢氧化钙溶液 168h	防水卷材			100	合格
		水泥砂浆板			92	合格
		彩钢板			81	合格
	浸水处理 168h	防水卷材			101	合格
		水泥砂浆板			82	合格
		彩钢板			97	合格
总挥发性有机化合物 (TVOC)		g/L	≤750	未检出	合格	
苯		g/kg	≤5	未检出	合格	
甲苯+二甲苯		g/kg	≤200	<0.01	合格	
游离甲醛		g/kg	≤10	未检出	合格	

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X0714-135

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址:北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线:010-53608412

官网:www.bjyztst.com

邮箱:bjyztst@163.com