




190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称：水性双组分环氧罩光漆

委托单位：郑州怀谦网络科技有限公司

检验类别：委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjzst.com

邮箱：bjzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	郑州怀谦网络科技有限公司		
	委托单位地址	河南省郑州市巩义市康店镇康南村辖区朝阳小区2号楼西门栋4楼西户		
	生产单位	山东庞贝捷新材料		
	生产单位地址	山东省潍坊滨海经济开发区中兴路02801号1号		
	样品名称	水性双组分环氧罩光漆	商标	皇家大师
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	920083178407	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2026年01月08日	样品规格	/	
检测依据	GB/T 19250-2013 《聚氨酯防水涂料》			
检验结论	合格			
样品图片				
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjzjtst.com

邮箱: bjzjclab@163.com

第 2 页 共 3 页  
测试结果:

报告编号: YZJC26X0115-348

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
外观	/	为均匀粘稠体, 无凝胶、结块	符合	合格
固体含量	%	≥85.0	89.3	合格
表干时间	h	≤12	3	合格
实干时间	h	≤24	15	合格
流平性	/	20min时, 无明显齿痕	符合	合格
拉伸强度	MPa	≥6.00	7.06	合格
断裂伸长率	%	≥350	380	合格
撕裂强度	N/mm	≥30	36	合格
低温弯折性	/	-35°C, 无裂纹	符合	合格
不透水性	/	0.3MPa, 120min, 不透水	符合	合格
加热伸缩率	%	-4.0~+1.0	-0.8	合格
粘结强度	MPa	≥1.0	1.4	合格
吸水率	%	≤5.0	3.1	合格
加热老化	/	无裂纹及变形	符合	合格
人工气候老化	/	无裂纹及变形	符合	合格
燃烧性能	级	B <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	合格
挥发性有机化合物 (VOC)	g/L	≤200	<1	合格
苯含量	mg/kg	≤200	<0.1	合格
甲苯、乙苯和二甲苯含量总和	g/kg	≤5.0	<0.01	合格
铅	mg/kg	≤90	<1	合格
汞	mg/kg	≤60	<1	合格

\*\*\*报告结束\*\*\*

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC26X0115-348

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyztstlab@163.com](mailto:bjyztstlab@163.com)