



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: PVC牛筋塑料防滑垫
委托单位: 江阴市盛恒塑胶有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd




地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	江阴市盛恒塑胶有限公司		
	委托单位地址	江阴市青阳镇工业集中区		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	PVC牛筋塑料防滑垫	商标	恒美
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	长10米*宽1.3米 厚1.5mm±0.2mm灰色人字纹		
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2026年02月03日	样品参数	/	
检测依据	GB 28481-2012, GB/T 32487-2016			
检验结论	合格			
样品图片	 <p style="text-align: right;">(检验专用章) 签发日期: 2026年02月09日 检验专用章</p>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人:

审核人:

报编制人:


第 2 页 共 4 页
测试结果:

报告编号: YZJC26X0209-362

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定	
外观	/	应无裂纹、明显变形、缩水、针孔	符合	合格	
		应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩	符合	合格	
		应无气泡、杂质、伤痕、白印	符合	合格	
		表面应光洁, 应无划痕、毛刺、拉毛、污渍	符合	合格	
		应无明显色差	符合	合格	
邻苯二甲酸酯	%	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	总含量<0.01	<0.01	合格
		邻苯二甲酸二丁苄酯 (BBP)			
		邻苯二甲酸二异辛酯 (DEHP)			
		邻苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	总含量<0.01	<0.01	合格
		邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)			
		邻苯二甲酸二异葵酯 (DIDP)			
多环芳烃	mg/kg	苯并芘	≤1.0	未检出	合格
		16种多环芳烃总量	≤10	未检出	合格
多溴联苯 (PBB)	mg/kg	≤1000	未检出	合格	
多溴二苯醚 (PBDE)	mg/kg	≤1000	未检出	合格	
厚度	mm	/	1.5±0.2	/	
材质	/	/	PVC	/	

报告结束

测试图：





190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC26X0209-362

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址:北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线:010-53608412

官网:www.bjyztst.com

邮箱:bjyztst@163.com