190111340938

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检 测 报 告

产 品 名 称： 真皮德训鞋女

委 托 单 位： 莆田市涵江区幕汀贸易有限公司

检 验 类 别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。
全国热线：010-53608412 官网：www.bjyztst.com 邮箱：bjyzjclab@163.com

报告编号：YZJC26X1014-393

客户及样品信息	委托单位	莆田市涵江区幕汀贸易有限公司		
	委托单位地址	福建省莆田市涵江区国欢镇塘北街1899-11号208室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	真皮德训鞋女	商标	星期六
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2026年10月08日	样品规格	/
检测依据		QB/T 2955-2017		
检验结论		合格		
样品图片				
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

（检验专用章）

签发日期：2026年10月14日

批准人：　　审核人：　　报编制人：

测试结果：

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
感官质量	/	QB/T 2955-2017	符合	合格
异味	级	≤3	符合	合格
帮底剥离强度	N/cm	≥40	符合	合格
外底与外中底粘合强度	N/cm	≥20	符合	合格
鞋帮拉出强度	N/cm	≥100	＞120	合格
成鞋耐折性能	4万次	QB/T 2955-2017	符合	合格
外底耐磨性能	mm	≤10	3	合格
跟面耐磨性能	mm	≤200	140	合格
衬里和内垫材料摩擦色牢度	级	≥3	3	合格
内底纤维板屈挠指数	/	≥1.9	2.6	合格
鞋面材料低温屈挠指数（屈挠次数）	次	≥30000	＞30000	合格
可分解有害芳香胺	mg/kg	禁用	未检出	合格
游离甲醛	mg/kg	≤75	未检出	合格
材质	/	/	帮面：织物+合成革+面层:合成革 底层:牛剖层皮革 内里：织物 鞋垫：猪皮乌拉草 鞋底：橡胶	/

报告结束

注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。